



## Produktbeschreibung

|                    |  |
|--------------------|--|
| Typ                | Schnell trocknender, seidenglänzender, aromatenfreier PU-Akydharzlack.   |
| Verwendungszweck   | Zur seidenglänzenden Grund- und Deckbeschichtung im Innen- und Außenbereich geeignet.<br><br>Bis zu 2 Arbeitsgänge an einem Tag sind möglich.<br><br>Hervorragende Direkthaftung auf Untergründen wie z.B. Aluminium, Holz, Holzwerkstoffen, Altanstrichen und Hart-PVC.<br><br>Bei der Verwendung auf Metall und weiteren NE-Metallen ist eine entsprechende Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung notwendig.                                       |
| Eigenschaften      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasante Trocknung, staubtrocken nach ca. 3,5 Stunden</li> <li>• Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden</li> <li>• 2 Arbeitsgänge an einem Tag möglich</li> <li>• 2-Schichtdecklack mit Direkthaftung auf tragfähigen Untergründen</li> <li>• Lange streichfähig, glatter Verlauf</li> <li>• Hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung</li> <li>• Geruchsmild</li> <li>• Blockfest</li> <li>• Hoher Weißgrad</li> </ul> |
| Verpackungsgrößen  | 1,0 L / 2,5 L  |
| Farbtöne           | Weiß   |
| Einsatzbereich     | innen und außen  |
| Ergänzungsprodukte | <b>LUCITE® 111 Allprimer</b><br>Matte Universal-Grundierung auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination.   |

## Technische Daten

|             |  |
|-------------|--|
| Bindemittel | Alkydharz  |
| Glanzgrad   | seidenglänzend                                   |
| Viskosität  | Das Material ist verarbeitungsfähig eingestellt. |

|  |   |                      |                    |
|--|---|----------------------|--------------------|
| Trocknung<br>bei 20°C / 60% rel. Luftfeuchte   | Staubtrocken nach   | Überarbeitbar nach   | Durchgehärtet nach |
|  | <b>3 - 4 Stunden</b>  | <b>5 - 7 Stunden</b> | <b>7 - 14 Tage</b> |
| <b>Überarbeitungshinweis:</b><br>Nach ca. 5 Stunden mit Klebeband mit geringer Klebkraft (< 1.5 N/ 10 mm) abklebbar.<br><br>Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken. |   |                      |                    |
| Verbrauch  | Pinsel / Rolle  |                      |                    |
|  | <b>90 - 110 ml/m<sup>2</sup></b>  |                      |                    |
| Der Verbrauch ist sehr stark abhängig von der Art der Verarbeitung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.   |   |                      |                    |
| Farbtonbeständigkeit<br>nach BFS-Merkblatt Nr. 26  | Klasse: B<br>Gruppe: 1-3 (je nach Farbton)  |                      |                    |
| Dichte   | 0,98 - 1,23 g/cm <sup>3</sup>   |                      |                    |
| Lagerung   | Das Gebinde kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde lagern. Nach Anbruch schnell verbrauchen. |                      |                    |

## Verarbeitung

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Applikationsverfahren                | Streichen, Rollen  |
| Verarbeitungstemperatur              | mindestens + 8 °C (Umgebungs- und Objekttemperatur)  |
| Verdünnbarkeit mit Wasser            | nein   |
| Reinigung der Werkzeuge              | Verdünnung oder Testbenzin.  |
| Kommentar zur Untergrundvorbereitung | Um Anstrich- und Haftungsirritationen vorzubeugen, empfehlen wir vor Ausführung der Beschichtungsarbeiten den Untergrund bzw. die zu beschichtende Oberfläche mittels Zwischenschliff zu bearbeiten. |

## Beschichtungsaufbau

| Untergrund                                | Imprägnierung<br>(nur Außen) | Grundbeschichtung     | Zwischenbeschichtung  | Schlussbeschichtung  |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Altlackierung - tragfähig                 | -                            | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Aluminium                                 | -                            | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Eisen und Stahl - außen                   | -                            | LUCITE® 111 Allprimer | LUCITE® 111 Allprimer | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Eisen und Stahl - innen                   | -                            | LUCITE® 111 Allprimer | LUCITE® 127 XtraFixx  | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Holz - außen, maßhaltig                   | LUCITE® 503 Impregnation     | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Holz - innen, begrenzt maßhaltig          | -                            | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Holz - innen, maßhaltig                   | -                            | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| Kunststoff Hart-PVC<br>(Polyvinylchlorid) | -                            | LUCITE® 127 XtraFixx  | -                     | LUCITE® 127 XtraFixx |
| NE-Metalle                                | -                            | LUCITE® 111 Allprimer | LUCITE® 111 Allprimer | LUCITE® 127 XtraFixx |

**Angaben zur Gebäudezertifizierung nach DGNB**

gemäß des Leitfadens „Bauprodukte in der DGNB Zertifizierung“ Version V1.2.1 – März 2015

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktgruppen                   | Lacke und Lasuren                 |
| VOC-Gehalt gem. RL2004/42/EG     | 300                               |
| Umweltkennzeichen "Blauer Engel" | nein                              |
| Verdünnbarkeit mit Wasser        | nein                              |
| DGNB-Qualitätsstufen             | Erfüllt die DGNB-Qualitätsstufe 1 |

**Angaben zur Eignung nach LEED 2009**

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                   | Pigmented Lacquer              |
| VOC-Limit                       | 275 g/l of product minus water |
| Limit erfüllt                   | nein                           |
| Recyclinganteil                 | keiner                         |
| Schnell nachwachsende Rohstoffe | keine                          |
| Regionale Materialien           | Keine Angaben                  |
| Tierversuche                    | nein                           |

## Allgemeine Hinweise

Bei großflächiger Verwendung im Wohninnenraum sollte aufgrund materialtypischer Eigenschaften, wie Geruchsentwicklung und Lösemitteldämpfen, alternativ ein wasserbasiertes Lacksystem eingesetzt werden.

Während und nach der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Materialien muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden.

Thermische und chemische Einflüsse, wie Reinigungsmitteldämpfe, unzureichende UV-Belastung (Tageslicht), sowie Kontakt mit Klebe- und Dichtstoffen, können insbesondere im weißen und hellen Farbspektrum zu materialtypischer Dunkelvergilbung führen.

Artgleiche Produkte sind bedingt untereinander mischbar. Es gilt allgemein, dass ein Vermengen verschiedener Materialien vermieden werden sollte.

Das Gebinde und Material vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde sollten immer dicht verschlossen werden.

Bei Zugabe von Verdünnungsmitteln kann der zulässige VOC-Wert überschritten werden.

Der Endglanz des Anstrichfilms stellt sich je nach Umgebungsbedingungen nach 7-14 Tagen ein.

Bei der Beschichtung optisch zusammenhängender Flächen ist auf Chargengleichheit zu achten.

Bunte Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt oftmals ein geringeres Deckvermögen. In diesen Fällen empfehlen wir einen deckenden Grundanstrich mit unserem abgestimmten Grundfarbton Cover up.

Transparente Lacksysteme schützen Holzuntergründe nicht vor UV - Belastung, dementsprechend sollten im Außenbereich ausreichend pigmentierte Farbtöne verwendet werden.

Anstrichfilme in intensiven und / oder dunklen Farbtönen neigen bei mechanischer Beanspruchung zu Pigmentbruch. Dieser Abrieb an der Anstrichoberfläche entspricht dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tür- und Fensterdichtungen etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen, bzw. ein Probeanstrich notwendig.

Auf waagerechten und dauernassbelasteten Flächen muss dafür gesorgt sein, dass keine stetig andauernde Belastung, z.B. durch stehendes Wasser, auf die Beschichtung einwirkt.

Bei Einsatz in Räumen für Genuss- und Lebensmittellagerung empfehlen wir die Ware während Renovierung und Trocknung auszuräumen.

Die angegebenen Spritzdaten dienen zur Orientierung und können auf Grund von unterschiedlichen Maschinentypen, Umgebungsparameter, sowie Praxiszenarien abweichen und variieren. Vor der Beschichtungsausführung müssen die tatsächlichen Spritzapplikationsparameter und Materialverbräuche in jedem Fall vor Ort und am Objekt ermittelt werden.

Aufgrund der Diversität zahlreicher Untergründe muss vor der Beschichtung unbekannter, sowie schwer beschichtbarer Untergründe die Verträglichkeit und Kompatibilität des Anstrichstoffes mit dem Untergrund geprüft werden.

Bei der Verwendung des Produkts sind die gängigen Normen und Richtlinien des Handwerks zu beachten (vgl. VOB DIN18363 Teil C, Merkblätter des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V., Inhalte der Ausbildungshilfen, etc.).

In diesem technischen Merkblatt können nicht alle etwaigen Szenarien zur Anwendung aufgeführt werden. Bei Fragen zu nicht aufgeführten Sachverhalten und Gegebenheiten, deren technischer Bearbeitung und Behandlung ist immer Rücksprache mit unserem technischen Außendienst oder der anwendungstechnischen Abteilung zu halten.

Bei Unsicherheiten zu Verwendung und Verträglichkeit ist Kontakt über eine der folgenden Serviceoptionen aufzunehmen:

Service - Hotline: +49 2330 63 243

E - Mailadresse: [infoanwendungstechnik@doerken.de](mailto:infoanwendungstechnik@doerken.de)

Allergikerberatung: +49 2330 63 184

Nicht fachgerecht eingesetzte Produkte können nicht beanstandet werden.

Die aufgeführten Angaben resultieren aus der Forschungs- und Entwicklungsarbeit und wurden gemeinsam mit der Erfahrung aus dem anwendungstechnischen Bereich zusammengestellt. Sowohl die schriftlichen Hinweise, als auch etwaige telefonische Absprachen begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis oder Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Diese Hinweise entbinden den Verarbeitenden nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen.

Mit Erscheinen einer aktualisierten Merkblattversion verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Weitere Informationen sind auf unserer Internetseite [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de) abrufbar. Dort sind auch alle aktuell gültigen produktbezogenen technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter verfügbar.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.